



TOK-Dur

Privalumai

- Lengva naudoti.
- Ilgaamžis ir atsparus dilimui.
- Greitai leidžiamas eismas.
- Geros sukibimo savybės su automobilių padangomis

TOK®-Dur

TOK®-Dur yra dviejų komponentų medžiaga, kurios pagrindą sudaro akrilinės dervos.

Aprašymas

TOK®-Dur ilgaamžė, atspari dilimui ir oro pokyčiams danga, skirta padengti smulkius plyšius arba nelygumus asfalto paviršiuose.

Naudojimas

TOK®-Dur yra dviejų komponentų specialus produktas, kurios rišiklis yra reaktivi akrilo derva. Medžiaga būdinga šiomis savybėmis:

- Elastinga
- Mažas susitraukimo poveikis
- Greitas džiūvimas ir geras sukibimas
- Geras oro atsparumas ir ilgaamžiškumas
- Geras atsparumas vandeniui ir kelio druskoms

Produkto savybės

Tech. duomenys	Vertė
Tankis	maždaug. 1.60 g / ml
Plūpsnio temperatūra	maždaug. +10 °C (+50 °F)
Darbo laikas esant +23 °C (+73,4 °F)	maždaug. 10 minutes

Taikymas

Dangos paruošimas:

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dalelių. Turi būti pašalinti alyvos pėdsakai arba kitos medžiagos, mažinančios sukibimą. Naudojant ant betoninių paviršių, pirmiausia reikia taikyti dviejų komponentų aktyvų gruntą maišymo santykis 100: 3. Aktyvaus grunto panaudojimas apytiksliai 150 g / m².

Junginio apdorojimas Medžiaga turi būti gerai išmaišoma prieš naudojimą. Kietiklis turi būti homogeniškai sumaišomas santykiu 1: 100.

Medžiaga yra paruošta naudoti ir jos negalima skiesti ar pan. Išlyginimas atliekamas dantyta mentele.

Tepant sluoksniais, kurių storis didesnis nei 5 mm, TOK®-Dur gali būti užpildytas, pavyzdžiui, kvarciniu smėliu (grūdelių dydis nuo 0,3 iki 1,5 mm). Taikymo storis neturėtų viršyti 20 mm. Jei storis didesnis nei 5 mm, mišinys turėtų būti klojamas dviem etapais. Norint pasiekti gerą paviršiaus sukibimą, iš karto po to, kai medžiaga buvo panaudota, paviršių reikia pabarstyti kvarciniu smėliu, aukštakrosnių šlaku ar panašia medžiaga, kurios grūdelių dydis yra nuo 0,3 iki 1,5 mm.

Aplinkos temperatūra turi būti bent +5 °C (+ 41 °F). Kietėjimo laikas, priklausomai nuo temperatūros yra apie 1 valanda. Darbo įrankiai turi būti nedelsiant nuvalyti po darbo, naudojant acetoną.

Tiekimo forma

"TOK®-Dur" tiekiamas 7,0 kg pakuotėmis. Pilkos spalvos.

Kitos spalvos ir pakuotės dydžiai pateikiami pagal pageidavimą. Kietiklis yra miltelių pavidalo.

		Nr.
TOK-Dur	7,0 kg / konteineris	101 19 220
Active primer (betoninėms dangoms)	10.0 kg / konteineris	101 19 539
Kietiklis (milteliai) TOK-Dur	80 g	101 19 219
Kietiklis (milteliai) gruntui	4 x 80 g	100 72 020

Laikymas

Laikykite uždarytas talpas sausoje vietoje nuo 0 °C iki +20 °C (+32 °F iki +68 °F).

Tokiomis sąlygomis TOK®-Dur ir aktyvus gruntas gali būti laikomi mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.