



TOK-Fill Aqua 0/5

Privalumai

- Taikoma visais metų laikais kai temperatūra yra nuo -10 ° C iki + 45 ° C 5 ° C (nuo + 14 ° F iki +113 ° F), netgi tada, kai pagrindas yra drėgnas.
- Idealus duobių remontui
- Reaktyvus, greitai kietėjantis
- Be tirpiklių

TOK®-Fill Aqua 0/5

"TOK®-Fill Aqua" yra remontinis asfaltas, naudojamas užpildyti duobes ir kitus pažeidimus keliuose su asfalto danga.

Aprašymas

"TOK®-Fill Aqua" yra itin aukštos kokybės asfaltas, skirtas smulkiems visų kelių pažeidimų remontui.

Jis susideda iš aukštos kokybės skaldos ir smėlio mišinio. Polimerais modifikuoto bitumo su specialiais rišikliais.

Medžiaga labai greitai kietėja po įrengimo.

Naudojimas

"TOK®-Fill Aqua" naudojamas smulkių pažeidimų remontui, kelio paviršiuose, takuose, važiuojamosiose dalyse.

Griovelių užpildymui, gręžtinių skylių užpildymui, puikiai tinka remontuoti rampas ir t.t.

Produkto savybės

Tech. duomenys	Vienetas
Grūdėlių dydis mm	0/5
Taikymo temperatūra (aplinkos)	nuo -10 ° C iki +25 ° C (nuo + 14 ° F iki + 77 ° F) (net esant drėgnai dangai)
Tankis	apytiksliai 2,0 g / cm ²
Sąnaudos	apytiksliai 80 kg / m ²
Spalva	Juoda

Taikymas

Pagrindas

Su TOK®-Fill Aqua remontuojamos vietos privalo būti be dulkių ir kitų prikibusių dalelių. Paviršius gali būti šiek tiek drėgnas. Siekiant geriausio sukibimo, kontaktiniai paviršiai gali būti gruntuojami.

Apdorojimo sąlygos

Apdorojimas yra įmanomas visomis oro sąlygomis nuo -10 ° C iki +45 ° C (+14 ° F ir +113 ° F).

Įrengimo instrukcija

Siekiant optimaliai naudoti esant žemai temperatūrai, asfaltas turėtų būti laikomas temperatūroje (maždaug nuo + 15 ° C iki 20 ° C (+59 iki +68 ° F)).

Reikėtų vengti atviros liepsnos, nes ji gali sugadinti rišiklį. Asfaltas įrengiamas šiek tiek aukščiau negu paviršiaus aukšti, medžiaga tankinama naudojant volą ar vibro plokštę.

Kietėjimą galima pagreitinti kruopščiai sumaišant mišinį su vandeniu prieš sutankinant.

Iš karto po įrengimo paviršius gali būti apkrautas. Esant ypač sunkaus transporto vietose, eismas turėtų būti leidžiamas maždaug po 1 valandos.



Esant temperatūrai netoli 0 °, medžiagos kietėjimo laikas ilgesnis.

Remontinę medžiagą rekomenduojama sutankinti sluoksniais iki 4cm, tam, kad geriau susitankintų visi duobės sluoksniai.

Tiekimo forma

Plastikiniai kibirai 25 kg. 24 kibirai paletėje.

		Nr.
TOK®-Fill Aqua 0/5	25 kg viename kibire, 24 kibirai paletėje (600 kg / paletėje), granuluotė 0/5	100 71 056

Laikymas

Originalią pakuotę TOK®-Fill Aqua galima laikyti mažiausiai 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Jei pakuotė jau buvo atidaryta, galiojimo laikas smarkiai sutrumpėja.

Aplinka

TOK®-Fill Aqua nėra tirpiklių ir dėl savo sudėties yra visiškai

perdirbamas. Rišiklis nėra vandenyje tirpus ir jame nėra

akmens anglių, deguto ir nehlorintų angliavandenių.