





## Privalumai

-  Greitas naudojimas
-  Nereikia pirminio grunto
-  Atitinka reikalavimus pagal ZTV Fug-StB 15.
-  Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +50 °C (nuo +41 °F iki +122 °F).

# TOK®-Band A

Bituminės jungties juosta su aktyviu sluoksniu asfaltbetonio konstrukcijų jungtims ir siūlėms.

## Aprašymas

TOK®-Band A yra aukštos kokybės bituminės jungties juosta, pagaminta iš polimeriniu būdu pagerinto kelių bitumo su išskirtinomis tamprumo ir sukibimo savybėmis. Esant maždaug -20C temperatūrai, juosta sukibimo savybės suprastėja.

Ši danga (plokščią bituminės jungties juostos pusę) galima prijungti, trumpai palydant pvz., naudojant dujinį degiklį. Po pakaitinimo aktyvinimo dangą ilgą laiką išlieka labai lipni, užtikrinant, kad jungiamosios juostelės tvirtai priliptų prie tinkamai paruošto krašto.

Bituminės juostos šiek tiek profiliuotos (banguotosios) pusė yra šoninė be aktyvinamos dangos. Jei reikia, papildomas gruntas TOK®-SK Primer gali būti naudojamas TOK®-Band A sukibimui su jungties kraštu.

## Naudojimas

TOK®-Band A idealiai tinka sandarinti asfalto kelio statybines jungtis. Pagal ZTV Fug-StB taip pat naudojamas

betoniniams kampams, latakams, kur karštas mišinys vėliau dengiamas ant viršaus.

Dėl puikių medžiagų savybių, garantuojamos nuolatinės ir visiškai sandarios jungtys.

## Produkto savybės (bandymo rezultatai pagal TL Fug-StB)

Testo tipas	Vienetas	Rezultatas	Reikalavimai
Minkštėjimo taškas	°C (°F)	> +100 (+212)	> +90(+194)
Kūgio spraudos bandymas	0.1 mm	20 - 50	20 - 50
Atkūrimas	%	10 - 30	10 - 30
Šalto sulenkimo stebėjimai	°C (°F)	≤ ±0 (+32)	≤ ±0 (±32)
Atsparumas dilimui	%/N/mm <sup>2</sup>	≥ 10 / ≤ 1.0	≥ 10/≤ 1.0

## Taikymas

### Oro sąlygos:

Pagal "ZTV Fug-StB" bituminės jungiamosios juostos gali būti naudojamos tik sausu oru ir kai asfalto paviršiaus temperatūra yra bent +5 °C (+41 °F). Esant temperatūrai nuo 0 °C iki +5 °C (+30 °F ir +41 °F), produktas gali būti taikomas tik tuo atveju, jei imami papildomų priemonių (pvz., kraštų pakaitinimas).

Jungčių kraštų reikalavimai: Pagal ZTV Fug-StB taikomi šie pagrindiniai reikalavimai:

Viršutiniai paviršiai turi būti tvirti, tolygūs ir tiesūs, kad sėkmingai būtų galima naudoti bituminę jungiamąją juostą. Jie turi būti be purvo, rūdžių dalelės ant plieninių komponentų turi būti pašalintos. Visi likę nešvarumai, likę ant paviršiaus, turi būti pašalinti vieliniu šepetėliu arba suspaustu oru. Briaunos turi būti sausas.

### TOK®-Band A naudojimas:

Jei paviršius atitinka prieš tai išvardintus reikalavimus, TOK®-Band A gali būti pritaikytas nenaudojant grunto.

Turimi atitinkami bandymų rezultatai pagal TL / TP Fug-StB.


Jei reikia, galite optimizuoti bitumo jungties juostos adheziją su kraštu, taikant TOK®-SK Primer gruntą. Pagal ZTV Fug-StB, tik šis pirminis gruntas buvo išbandytas naudoti kartu su šia bituminės jungties juoste. Vasarą TOK®-SK Primer džiovinimo laikas trunka tik 3-5 minutes.

TOK®-Band A yra pritaikytas iš anksto paruoštam jungties kraštui su padengtu sluoksniu (lygi) pusė nukreipta į viršų. Lipnus popierius turi būti pašalintas prieš pat juostos naudojimą. Juostos (lygi pusė), pakaitinama dujiniu degikliu maždaug 1-3 sekundes.

Esant kambario temperatūrai, juosta išlieka aktyvi 5-10 minučių. Lipnios juostos pusė tuoj pat tvirtai pritvirtinama prie jungties krašto rankomis arba naudojant įrankį (pvz.: plaktuką).

ZTV "Fug-StB" - bituminės jungiamosios juostos:

Pagal "ZTV Fug-StB" juosta turi būti įrengta 5 mm virš asfalto sluoksnio, kad asfalto sutankinimo metu būtų suformuota vadinamoji "kniedės galvutė". Tai sudaro papildomą sandarą ant paviršiaus. Pagal "ZTV Fug-StB" ir "TL Fug-StB" medžiagos kokybę turi būti kontroliuojama ant pakuotės pateikiant patvirtinimo etiketę.



## Tiekimo forma

TOK®-Band A tiekiamas ritiniais. Ritiniai yra rūšiuojami pagal diametrą,

atskirti silikoniniu popieriu (plotis x diametras x aukštis) 370 x 370 x 160 (arba 144) mm.

30 dėžių vienoje euro paletėje (800 x 1200 mm).

Aukštis x plotis	Nr.	m/dėž	m/pal
30 x 8	100 88 013	48	1.440
30 x 10	100 88 014	40	1.200
35 x 8	100 88 028	48	1.440
35 x 10	101 88 024	40	1.200
40 x 8	100 88 015	36	1.080
40 x 10	100 88 016	30	900

## Laikymas

Normaliomis aplinkos temperatūros sąlygomis laikykite sausą ir apsaugotą nuo šalčio (ideali temp. 15-20 °C / 59-68 °F);

nieko neuždėkite ant dėžutės viršaus. Tokiomis sąlygomis TOK®-Band A galima laikyti uždaroje originalioje pakuotėje

mažiausiai du metus nuo pagaminimo datos.